



Gjenvinnbart blåsemiddel

Produktnummer: Se BEST. INFO

Stålgrit

STÅLGRIT

Kan gjenvinnes fra 250 og inntil 500 ganger.

Stålgrit fremstilles ved knusning av stålkuler. Stålgriten blir deretter varmebehandlet

for regulering av hardhet og sprøhet. Stålgrit benyttes for blåsing av stål, og gir høy

avvirkningsgrad og en ru overflatestruktur. Benyttes i lukkede systemer som sandblåserom- og haller, eller i slyngrensemaskiner.

Kan gjenvinnes fra 250 og inntil 500 ganger.

TEKNISKE DATA:

Spes. Vekt: 4,5 g/cm³

Kornform: Skarpkantet

Hardhet: HRC 50 - 55

Blåsetrykk: 1 - 10 bar

Produktnr.	Beskrivelse
08-GH025	GH025 stålgrit standard 0,80 mm (0,71 - 1,20 mm)
08-GH040	GH040 stålgrit 0,60 mm (0,42 - 1,0 mm)

Leveres i sekker a 25 kg (1 pall = 40 sekker, 1/2 pall = 20 sekker).

Kornstørrelse ihht SAE. Større eller finere korning leveres på spesialbestilling.

Kjemisk analyse:

C: 0,80 - 1,20 %, Si: ≥ 0,40 %, Mn 0,60 - 1,20 %, S: ≤ 0,05 %, P: ≤ 0,05 %

Produktsikkerhetsdatablad (norsk)

Produktsikkerhetsdatablad (engelsk)